



OLI-AQUA DOMO Parkettsiegel 15.40

Opis produktu

Estetyczny 1-składnikowy lakier wodorozcieńczalny do parkietów i podłóg drewnianych polecany do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych. Zaletą produktu jest piękna optyka i ożywienie na dębie, buku oraz merbau. Kolejnym atutem tego odpornego i łatwego w pielęgnacji produktu jest jego prosta i bezproblemowa technologia stosowania. Małe powierzchnie można w ciągu jednego dnia zaszpachlować, a następnie polakierować.

Właściwości

- spełnia dyrektywę EU-Decopaint
- piękne ożywienie struktury drewna
- łatwe stosowanie
- wyjątkowo szybkie kompletne lakierowanie
- nieprzeciętna odporność w kategorii Home
- ekstremalnie światłochronny, wysoko przezroczysta powłoka lakieru
- bardzo dobra odporność na ślady po obuwii
- Giscod W3+

Normy

- DIN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek)
- DIN 53160 (odporność na ślinę i pot)
- DIN 68861 T1 B, C (odporność chemiczna)
- DIN 68861 T4 (odporność na zarysowania)
- wolny od formaldehydu i aromatycznych rozpuszczalników
- wolny od NMP i NEP
- nie palny w stanie ciekłym

Zakres stosowania

Pomieszczenia prywatne jak: jadalnie, sypialnie, pokoje dzienne

Oznaczenia handlowe

Stopień połysku	mat	420 973 00
	halbmat	420 972 04

Wielkość opakowania 5 / 1 ltr

Baza surowcowa

Polimer akrylowy

Magazynowanie

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy. Temperatura magazynowania i transportu w przedziale od +5°C do +30°C.

Oznakowanie

Oznakowanie i dane bezpieczeństwa znajdziecie Państwo w kartach bezpieczeństwa na stronie www.oli-lacke.de

Uwagi/Wskazówki stosowania

Przed użyciem zawartość opakowania dokładnie wymieszać!

Można nanosić za pomocą wałka, pędzla lub za pomocą szpachli. Ze względu na duże ożywienie drewna zalecane jest nakładanie pierwszej warstwy szpachlą, a następnie lakierowanie nawierzchniowe OLI-AQUA DOMO.

Zużycie w zależności od chłonności drewna przy nakładaniu za pomocą wałka lub pędzla wynosi 100-120 g/m² na każdą warstwę, natomiast w przypadku szpachli każde nałożenie "krzyżowo" i 20-40 g/m².

Łączna ilość nakładanego materiału powinna wynosić przynajmniej 300 g/m². Jeżeli czas schnięcia międzywarstwowego przekroczy 12 godzin konieczne jest szlifowanie międzyoperacyjne.

Nie należy lakierować przy temperaturze podłoża poniżej 15°C.

Przygotowanie podłoża

Przeprowadzić stopniowane szlifowanie drewna granulacją 80/100/120. Im szlifowanie drobniejsze, tym powierzchnia będzie mniej szorstka. Przed szlifowaniem końcowym wyszpachlować szczeliny OLI-Fugenkitt z wymieszaniem pyłem szlifierskim. Powierzchnia musi być sucha, dokładnie oczyszczona z olejów, wosków, tłuszczów, silikonów i pyłu szlifierskiego.

Stosowanie

1 Gruntowanie



A) wielowarstwowe
OLI-AQUA DOMO ok. 100 g/m²

B) minimalizujące boczne sklejanie
OLI-AQUA Grund 15.81, ok. 100 g/m²



ok. 2-3 h



C) szpachlą
OLI-AQUA DOMO, 1-2 "krzyżowo" po 20-40 g/m²



ok. 20 minut

2 Lakierowanie (1 warstwa)



OLI-AQUA DOMO, ok. 100-120 g/m²



ok. 5-6 h



międzyszlif, ziarnistość 120-150

3 Lakierowanie (2 warstwa)



OLI-AQUA DOMO, ok. 100-120 g/m²



ok. 5-6 h



Końcowa twardość po 8-10 dniach!

Schnięcie

Dane odnoszą się do normalnych warunków przy 20°C i 50% wilgotności względnej powietrza.

Pielęgnacja

Do systematycznego czyszczenia i pielęgnacji polecamy naszą serię wysokojakościowych środków OLI-AQUA (CARE, POLISH, CLEAN).

