



OLI-AQUA SPORT 2K Parkettsiegel 51.10

OLI-AQUA SPORT 2K Lakier parkietowy 51.10

Opis produktu:

Lakier wodny certyfikowany na współczynnik tarcia według DIN 18032 część 2, szczególnie do lakierowania podłóg sportowych.

Właściwości

- wypełnia dyrektywę UE
- wypełnia współczynnik tarcia zgodnie z DIN 18032 część 2 hal sportowych i gimnastycznych
- bardzo dobra odporność na ścieranie
- bardzo dobrze wypełniający
- bardzo dobra odporność na ślady i zabrudzenia
- znakomita rozlewność
- Giscode W3 / DD+

Wypełnione normy

- DIN V 18032-2:2001-04 (Podłogi sportowe)
- DIN 71-3 (Bezpieczeństwo zabawek dla dzieci)
- DIN 53160 (Odporność na ślinę i pot)
- DIN 68861 T1 B (Badanie przy wybranych mediach)
- wolny od NMP
- wolny od APEO
- wolny od formaldehydu i aromatów
- nie palny w stanie płynnym

Zakres stosowania

Na podłogach sportowych, przy których wymagany jest certyfikowany system na zgodność z normą DIN 18032, część 2 współczynnik tarcia.

Oznaczenie handlowe

OLI-AQUA SPORT 2K Parkettsiegel 51.10		
Stopień połysku	półmatowy	420 641 03
Wielkości opakowań	5 litrów	
Utwardzacz	13.2; 10 : 1	420 906 00

Baza surowcowa

Wysoko jakościowa dyspersja PU

Składowanie

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy. Temperatura przy przechowywaniu i transporcie nie powinna przekraczać +30°C ani wynosić poniżej +5°C. OLI-AQUA Utwardzacz 13.2 w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 3 miesiące.

Oznakowanie

Oznakowanie i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa znajdują Państwo w kartach danych bezpieczeństwa na stronie www.oli-lacke.de

Zalecenia / Uwagi

- OLI-AQUA SPORT 51.10 należy krótko przed użyciem intensywnie wymieszać z utwardzaczem OLI-AQUA Utwardzacz 13.2 w proporcji 10 : 1. Pozostawić na 10 minut. Żywotność mieszaniny wynosi 3 godziny. Pozostałość nie nadaje się do dalszego wykorzystania.
- Nanosić można wałkiem lub pędzlem.
- Końcowa ilość naniesionego materiału powinna wynosić ok. 360 g/m².
- Wcześniej zawsze zagruntować podłogę OLI-AQUA Grund 15.81.
- Do wyznaczania linii zastosować OLI - AQUA SPORTcolor 2K Farby do linii.
- Szlifowanie międzywarstwowe jest koniecznie wymagane, kiedy czas schnięcia przekracza 12 godzin.
- Nie lakierować przy temperaturze podłoga poniżej +15°C.

Przygotowanie podłoża / Aplikacja

Przeprowadzić stopniowane szlifowanie granulacją 80/100/120. Im drobniejszy szlif tym powierzchnia drewna mniej szorstka. Przed końcowym szlifowaniem szczeliny wyszpachlować OLI-Fugenkitt wymieszanym z pyłem drzewnym. Powierzchnia powinna być sucha, gruntownie oczyszczona pozbawiona olejów, wosków, tłuszczów, silikonu i pyłu szlifierskiego.

Postępowanie

1 Gruntowanie



OLI - AQUA Grunt 15.81, ok. 100 g/m² (pódziel)



Ok. 2-3 godziny

2 Lakierowanie (1. warstwa)



OLI-AQUA SPORT + OLI-AQUA Utwardzacz 13.2 ok. 100-130 g/m²



ok. 5-6 godzin



Szlif międzywarstwowy granulacja 120-150

3 Lakierowanie (2. warstwa)



OLI-AQUA SPORT + OLI-AQUA Utwardzacz 13.2 ok. 100-130 g/m²



ok. 5-6 godzin



Twardość końcowa po 8-10 dniach

Schnięcie:

Dane dotyczące schnięcia odnoszą się do warunków normalnych przy 20°C i 50% wilgotności powietrza.

Pielęgnowanie

Polecamy do regularnego czyszczenia i pielęgnacji nasz wysokojakościowy OLI-AQUA POLISHsport.