



OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20

Opis produktu

Innowacyjny 2-składnikowy lakier wodorozcieńczalny do podłóg korkowych, drewnianych i parkietów o ekstremalnie wysokich wymaganiach do pomieszczeń użyteczności publicznej. Ten TOP-produkt jest certyfikowany według najwyższych wymagań ekologicznych Ö-Norm C 2354. TOP jest również dostępny z pakietem nano o działaniu antybakteryjnym i antygrzybicznym, polecany jest do stosowania w pomieszczeniach o rygorze higienicznym.

Właściwości

- spełnia wytyczne EU-Decopaint
- wysoka odporność na ścieranie
- wysokie możliwości wypełniające
- znakomita rozlewność dzięki zoptymalizowanej fazie schnięcia podczas nakładania wałkiem
- ekstremalnie światłochronny, wysoko transparentna powłoka nie zmieniająca naturalnego wyglądu drewna
- Giscode W2/DD+

Normy

- Ö-Norm C 2354; A, B, C
- DIN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek)
- DIN 53160 (odporność na ślinę i pot)
- DIN 68861 T1 B, C (odporność chemiczna)
- Nie zawiera NMP
- Nie zawiera formaldehydu i aromatycznych rozpuszczalników
- Nie palny w stanie płynnym

Dodatkowe pakiety bezpieczeństwa

Pakiet 1: Długotrwałe działanie antymikrobiologiczne; aktywna ochrona przeciw bakteriom i grzybom dzięki nowoczesnej nanotechnologii

Pakiet 2: Bezpieczeństwo przy chodzeniu; spełnia normę antypoślizgowości R9 lub R 10 według BGR 181

Zakres stosowania

Przemysłowe i publiczne obiekty jak: szkoły, przedszkola, hale widowiskowo-sportowe, muzea, pomieszczenia wystawowe jak również pomieszczenia o rygorze higienicznym jak: kliniki, ośrodki opieki socjalnej i pielęgnacyjnej.

Oznaczenia handlowe

OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20

Stopień połysku	ultramatt	420 933 18
	halbmatt	420 916 03

Wielkość opakowania 5 ltr

OLI-AQUA Härter 13.1 (MV 10:1) 420 91718

Wielkość opakowania 0,5 ltr

Stopień połysku hochglänzend 420 966 07

Wielkość opakowania 5 ltr

OLI-AQUA Härter 13.2 (MV 10:1) 420 906 00

Wielkość opakowania 0,5 ltr

OLI-AQUA TOP 2K Nano-Parkettsiegel 51.20

Stopień połysku	ultramatt	420 946 01
	halbmatt	420 936 09

OLI-AQUA Härter 13.1 (MV 10:1) 420 917 18

Wielkość opakowania 0,5 ltr

OLI-AQUA TOP 2K R9-Parkettsiegel 51.20

Stopień połysku	ultramatt	420 949 00
	halbmatt	420 948 04

OLI-AQUA TOP 2K R10-Parkettsiegel 51.20

Stopień połysku	ultramatt	420 955 08
	halbmatt	420 956 04

OLI-AQUA Härter 13.1 (MV 10:1) 420 917 18

Wielkość opakowania 0,5 ltr

Baza surowcowa

Wysokojakościowa dyspersja PU

Magazynowanie

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy. Temperatura magazynowania i transportu w przedziale od +5°C do +30°C. Utwardzacz OLI-AQUA Härter 13.1/13.2 w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 3 miesiące.

Oznakowanie

Oznakowanie i dane bezpieczeństwa znajdziecie Państwo w kartach bezpieczeństwa na stronie www.oli-lacke.de.

OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20

Uwagi/Wskazówki stosowania

OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20 na krótko przed użyciem wymieszać intensywnie z utwardzaczem OLI-AQUA Härter 13.1 w proporcji 10 : 1. UWAGA: W przypadku OLI-AQUA TOP 2K Hochglänzend stosować utwardzacz OLI-AQUA Härter 13.2. Przed dalszym postępowaniem pozostawić na 10 minut. Żywotność mieszaniny wynosi 3 godziny. Pozostałości mieszaniny nie nadają się do dalszego użytku.

Można nanosić za pomocą wałka lub pędzla.

W pomieszczeniach prywatnych łączna ilość nakładanego materiału powinna wynosić 300 g/m², a w obiektach przemysłowych/publicznych 360 g/m².

Jeżeli czas schnięcia międzywarstwowego przekroczy 12 godzin konieczne jest szlifowanie międzyoperacyjne.

Nie należy lakierować przy temperaturze podłoża poniżej 15°C.

Przygotowanie podłoża

Przeprowadzić stopniowane szlifowanie drewna granulacją 80/100/120.

Im szlifowanie drobniejsze, tym powierzchnia będzie mniej szorstka. Przed szlifowaniem końcowym wyszpachlować szczeliny OLI-Fugenkitt z wymieszaniem pyłem szlifierskim. Powierzchnia musi być sucha, dokładnie oczyszczona z olejów, wosków, tłuszczów, silikonów i pyłu szlifierskiego.

Stosowanie

1 Gruntowanie



A) Krytyczne podłogi
OLI-AQUA Grund 15.81, ok. 100 g/m²

B) Alternatywa
OLI-AQUA TOP + OLI-AQUA Härter 13.1
ok. 100 g/m²



Ok. 2-3 h

2 Lakierowanie (1 warstwa)



OLI-AQUA TOP + OLI-AQUA Härter 13.1,
ok. 100-130 g/m²



ok. 5-6 h



Międzyszlif, ziarnistość 120-150

3 Lakierowanie (2 warstwa)



OLI-AQUA TOP + OLI-AQUA Härter 13.1,
ok. 100-130 g/m²



ok. 5-6 h

Końcowa twardość po 8-10 dniach



Stosowanie - wysoki połysk

1 Gruntowanie



OLI-AQUA GEL 15.60 2-krotnie krzyżowo szpachlą
20-40g/m² na warstwę



20-30 min.

2 Lakierowanie (1 warstwa)



OLI-AQUA TOP halbmatt + OLI-AQUA
Härter 13.1, ok. 120 g/m²



przez noc



Międzyszlif, ziarnistość 150-180*

* **Rada:** W celu usunięcia ewentualnych nierówności lub wtrąceń po wyszlifowaniu nanieść szpachlą OLI-AQUA GEL 15.60. Schnięcie : 20-30 min.

3 Lakierowanie (2 warstwa)



OLI-AQUA TOP hochglänzend +
OLI-AQUA Härter 13.2, ok. 120 g/m²



ok. 5-6 h

4 Lakierowanie (3 warstwa)



OLI-AQUA TOP hochglänzend
+ OLI-AQUA Härter 13.2, ok. 120 g/m²



24 h



Schnięcie

Dane odnoszą się do normalnych warunków przy 20°C i 50% wilgotności względnej powietrza.

Pielęgnacja

Do systematycznego czyszczenia i pielęgnacji polecamy naszą serię wysokojakościowych środków OLI-AQUA (CARE, POLISH, CLEAN).